

FLX 380 Roof Sealer

FLX 380 Roof Sealer е еднокомпонентно, течно, еластично хидроизолиращо покритие. за обработка на плоски повърхности на покриви, тераси, балкони и др. Продуктът е UV устойчив и притежава отлична водоплътност и влагоустойчивост като предпазва основата от проникването на влага и вода, както и от развитието на плесен. Полага се върху бетон, циментови замазки, вароциментови мазилки, блокчета от газобетон, стари рулонни битумни хидроизолации, ламарина, поцинкована ламарина, керамични плочи и всички други обичайни основи в строителството. Поради белият си цвят, продуктът има много ниска топлопроводимост към основата.



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

- Основата трябва да бъде добре почистена от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията.
- Продуктът се полага само върху добре изсъхнали основи най-малко на два слоя.
- Пресни замазки или зидарии трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 30 дни преди полагането на продукта
- Пукнатини и по-големи неравности в основата се обработват с подходяща ремонтна циментова смес.
- Нови основи се грундират предварително с акрилен дълбокопроникващ грунд Status DUR, положен на една или две ръце, в зависимост от качеството на основата.
- Основи от ламарина се обработват предварително с грунд Status Polyprimer
- Продуктът не се препоръчва за зони подложени на пешеходен трафик или намиращи се продължително време под вода

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Цвят: бял

Разреждане: При първия слой: 30-40 % с вода (при полагане с четка или валяк). При втория слой: без разреждане или с до 10 % с вода (при полагане с четка или валяк)

Полагане:

- ръчно (четка, валяк),
- машинно (безвъздушно впръскване) – разреждане: 20-30% с вода

Съхнене: 1 час на допир. Вторият слой се нанася 24 часа след полагането на първия. Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия! Не полагайте продукта при температури по-ниски от +10°C, при влажно време или при директно слънчево греене.

РАЗХОДНА НОРМА: 1 L от продукта покрива 1 – 1,5m² (в зависимост от основата)

ПОЧИСТВАНЕ: Почистете използваните инструменти (четка или валяк) първо с чист спирт, а след това и с почистващ препарат.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ:

А./в " Продукти за покрития за външни стени на минерална основа, предназначени за прилагане на външни стени, зидария, тухли или мазилка"

Максимално съдържание на ЛОС: 40 g/l. Готовия за употреба продукт съдържа: 35 g/l

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.