

## Thrakon GLX 291

Акрилен концентриран грунд за заздравяване и изравняване на попитателната способност на порестите повърхности и подобряване адхезията на минералната основа с последващи покрития като интериорни и фасадни дисперсни бои, леки варо-циментови мазилки и саморазливни замазки. Разреждане с вода в съотношение 1:9.

Цвят след изсъхване - прозрачен.. За вътрешна и външна употреба.

### Области на приложение:

**GLX 291** се полага върху:

- порести и запрашени минерални основи
- гипсови и циментови изравнителни мазилки и шпакловки
- плоскости от гипсокартон или гипсофазер



### Технически данни

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • Основа                         | синтетична дисперсия                             |
| • Цвят                           | прозрачен (след като изсъхне)                    |
| • Разреждане                     | 1:9 с вода                                       |
| • Начин на полагане              | валяк, четка или машинно                         |
| • Време за изсъхване на допир    | 1-2 часа (при +20°C)                             |
| • Пълно изсъхване                | 6 - 24 часа в зависимост от климатичните условия |
| • Температура за полагане        | над +5° C  |
| • Почистване (в мокро състояние) | вода   |

### Подготовка на основата

Основата, върху която ще се нанася **GLX 291** трябва да бъде суха (или с малка остатъчна влажност), с добра носеща способност, без свободни частици и замърсявания. Неравностите по основата трябва да се загладят с подходяща ремонтна мазилка. Стари слоеве боя или люпещи се покрития се измиват или отстраняват.

### Полагане

**GLX 291** се разрежда с вода в съотношение 1:9 като се разбърква бавно, за да не се образува пяна. Полагането се извършва тънкослойно с валяк, четка или с пистолет за пръскане. При силно абсорбиращи и груби повърхности **GLX 291** се нанася чрез пръскане. По този начин се осигурява по-добро проникване в основата, по-бързо нанасяне и по-малка разходна норма. Необходимо е грунда да се абсорбира добре от основата и да се избягва формирането на дебелослоен „филм“ на повърхността.

### Практически съвети

- **GLX 291** не трябва да се полага върху мокри или замръзнали повърхности или при температура над +35°C.
- По време и 3 часа след полагането на **GLX 291** температурата на въздуха и основата не трябва да бъде по-ниска от +5°C
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попадне грунд веднага да се измие с вода
- **GLX 291** трябва да бъде напълно изсъхнал преди полагането на последващи декоративни покрития като бои и мазилки

### Разходна норма

0,150 – 0,200 kg/m<sup>2</sup> (в зависимост от основата)

### Препоръки за безопасност:

**P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

**P102** Да се съхранява извън обсега на деца.

**P273** Да се избягва изпускане в околната среда.

**EUN208:** Съдържа смес от 5-хлоро-2-метилизотиазол-3-едно и 2-метилизотиазол-3-едно. Може да предизвика алергична реакция.

### Съхранение

Да се съхранява при температури над 0°C . Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 24 месеца, от датата на апроизводство, отбелязана на опаковката.