

Thrakon DSF 305

DSF 305 е дълбокопроникващ дисперсионен грунд, несъдържащ разтворители. Използва се за заздравяване и импрегниране на всякакъв вид минерални основи, върху които впоследствие се нанасят хидроизолационни материали на циментова и синтетична основа. За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

DSF 305 се полага върху:

- порести и запрашени основи
- циментови мазилки и замазки
- плоскости от гипскартон или гипсофазер



Технически данни

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Основа | синтетична дисперсия |
| • Цвят | прозрачен (след като изсъхне) |
| • Разреждане | 1:1 с вода |
| • Начин на полагане | валяк, четка или машинно |
| • Време за изсъхване на допир | 1-2 часа (при +20°C) |
| • Пълно изсъхване | 6 - 24 часа в зависимост от климатичните условия |
| • Температура за полагане | над +5°C |
| • Почистване (в мокро състояние) | вода |

Подготовка на основата

Основата, върху която ще се нанася **DSF 305** трябва да бъде суха (или с малка остатъчна влажност), с добра носеща способност, без свободни частици и замърсявания. Неравностите по основата трябва да се загладят с подходяща ремонтна мазилка. Стари слоеве боя или люпещи се покрития се измиват или отстраняват.

Полагане

DSF 305 се разрежда с вода в съотношение 1:1 като се разбърква бавно, за да не се образува пяна. Полагането се извършва тънкослойно с валяк, четка или с пистолет за пръскане. При силно абсорбиращи и груби повърхности **DSF 305** се нанася чрез пръскане. По този начин се осигурява по-добро проникване в основата, по-бързо нанасяне и по-малка разходна норма. Необходимо е грунда да се абсорбира добре от основата и да се избягва формирането на дебелослоен „филм“ на повърхността.

Практически съвети

- **DSF 305** не трябва да се полага върху мокри или замръзнали повърхности или при температура над +35°C.
- По време и 3 часа след полагането на **DSF 305** температурата на въздуха и основата не трябва да бъде по-ниска от +5°C
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попадне грунд веднага да се измие с вода
- **DSF 305** трябва да бъде напълно изсъхнал преди полагането на последващи покрития (мазилки, хидроизолации, замазки).

Разходна норма

0,100 – 0,200 kg/m² (в зависимост от основата)

Препоръки за безопасност

- S2** Да се пази от достъп на деца
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
S37 Да се ползват предпазни ръкавици

Опаковка

DSF 305 се доставя в 20 кг. и 5 кг. пластмасови туби

Съхранение

Да се съхранява при температури над 0°C . Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - 12 месеца.