

Thrakon SKW 114

SKW 114 е полимер модифицирано тънкослойно лепило на циментова основа за лепене върху хоризонтални и вертикални повърхности. Съдържа цимент, минерални пълнители и добавки. SKW 114 е с много добро сцепление с минерални основи, мразо и водоустойчиво. Класифицирано е като устойчиво на приплъзване лепило за плочки. Клас C1T според EN 12004. За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

SKW 114 е предназначен за лепене на керамични, теракотни, мозаични и малки декоративни плочи върху минерални повърхности в сухи и мокри помещения. Подходящ е за външна употреба за залепване върху стени, цокълни части на сградите, колони и др. Особено подходящ за лепене на плочки върху вертикални повърхности.

Опаковка – торба - 25 кг / палет – 56 бр.

THRAKON



SKW 114
Ακρυλική Κόλλα Πλακίων για Οριζόντιες και Κόλλησης Επιδρώσεις.
Επιτοξικό & Ελαστικό Συστάρι. Ελαστικό, Ανθεκτικό, Υδροστατικό, Αντι-Ρυτίδες, Αντι-Μυρμηγκοκτόνο.
Polymer modified Tile Adhesive for Wall and Floor Applications.
High and Medium Use. Technical specifications for all Concrete Tiles, Terrazzo and Marble Tiles.
Πολιμερ ποδιφιцирано лепило за плочки, за подове и стени. Не е токсично, еластично, хидроустойчиво, анти-плесен, анти-мърμηγκοκτόно.
Yalday ve diğey zambilar için polimer modifiye çimento esaslı fayans yapıştırıcısı.
Kıymı kullanılır ve diğer arkaplanlar için uygundur. İçerir: 25kg torba ve 56 adet torba için.

25 kg

Основа

Подходящи основи за **SKW 114** са:

- бетон, Thrakon циментови самонивелиращи замазки, керамични тухли, блокчета от порест бетон, здрави циментови и варо-циментови мазилки.

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването.

Подготовка на материала

В подходящ съд, пълнен с 7.0-7.5 л чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес **SKW 114**. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество може да се използва около 4 часа. Да не прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Полагане

SKW 114 се нанася върху пода с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 20 мин. Излишното количество разтвор следва да се почисти от фугите.

При повърхности над 5 m x 5 m трябва да се оставят разширителни фуги. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на пода трябва да бъде между +5 и +30 °C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 12 часа след приключване на лепенето.

Разходна норма

Разходът на **SKW 114** зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане:

Размер на зъбите на маламашката	Количество кг/м2
6 мм	≈ 2.6
8 мм	≈ 3.3
10 мм	≈ 4.0

Мерки за безопасност

S2 Да се пази от достъп на деца

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S37 Да се ползват предпазни ръкавици

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0 °C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, ет.4, офис 407
Тел: 02/ 965 85 88; Факс: 02/ 965 85 98