

Thrakon NSH 650



NSH 650 е полимер-модифицирана посипка (повърхностен втвърдител) на циментова основа за постигане на повърхност с висока износоустойчивост при шлайфани бетонови настилки и замазки. Полагането на **NSH 650** осигурява защита на бетоновия под от търкане, удар и други механични въздействия. Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители, добавки и пигменти.

NSH 650 се предлага в сив, жълт и червен цвят.

Области на приложение

NSH 650 се използва като посипка (повърхностен втвърдител) за шлайфан бетон или циментови замазки. Препоръчва се при полагането на индустриални бетонови подове и замазки в складове, търговски и промишлени помещения, паркинги, подземия на сгради, и др.

Опаковка – торба - 40 кг / палет – 35 бр.



Полагане

След като повърхностната влага на прясно положения бетон се изпари или отстрани, нанесете (поръсете) равномерно **NSH 650** върху вече вибрираната бетонна смес на два последователни слоя ръчно или машинно с дозираща посипката машина. Повърхността се обработва (шлайфа) машинно с така наречените „хеликоптери“, които набиват посипката в бетона и създават яка спойка помежду им.

Абсолютно се забранява добавянето на вода върху вече положената посипка **NSH 650**.

По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C.

Да не се полага при:

- наличие на отрицателни температури до 24 часа след нанасяне на материала.
- висока влажност и силни въздушни течения.
- директно огрени от слънцето и/или нагорещени повърхности.

Разходна норма

За 0,3 см. слой - около 5 - 6 кг/м².

За 0,5 см. слой - около 8 - 9 кг/м².

Препоръки за безопасност

- **S2** Да се пази от достъп на деца
- **S24/25** Да се избягва контакт с очите и кожата
- **S26** При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
- **S37** Да се ползват предпазни ръкавици

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.