

Thrakon DEC 430 Silicoplast

DEC 430 Silicoplast е силикон-модифицирана мазилка на акрилна основа. Може да се полага върху бетон, циментови мазилки и всякакъв вид минерални основи. Притежава отлична влагустойчивост и паропропускливост. Използва се като фасадна или вътрешна декоративна мазилка.

Състав - Акрилна емулсия, силиконова смола, минерални пълнители, пигменти.

Структура R (влачена) – 1,5 / 2,0 mm.
K (пердасена) – 1,5 / 2,0 mm.



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията.
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят преди полагане на мазилката
- Повърхността се грундира с акрилен грунд **GLX 494 Prim**, разреден с вода в съотношение 1:0,5

ПОЛАГАНЕ

DEC 430 Silicoplast се разбърква добре с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Полагането на мазилката се извършва с маламашка от неръждаема стомана, след което се структурира с пластмасова пердаска до постигане на желаната структура. Мазилката се структурира и поправя до 5 - 15 мин. след нанасяне в зависимост от климатичните условия.

РАЗХОДНА НОРМА

- R - 1,5 mm - 2,5 кг/м²
R - 2,0 mm - 3,0 кг/м²
- K - 1,5 mm - 2,4 кг/м²
K - 2,0 mm - 2,7 кг/м²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- **DEC 430 Silicoplast** не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За постигане на хомогенна структура и еднакъв цвят на покритието, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, при висока влажност и при силен вятър.
- **DEC 430 Silicoplast** се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава.
- При нормални условия **DEC 430 Silicoplast** не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагане, може да се добави 0,250 l. вода на кофа от 25 kg.

ОПАКОВКА

кофа - 25 кг, (палет- 27 бр.)

СЪХРАНЕНИЕ

DEC 430 Silicoplast се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца.